

## DESPRENDIMIENTO

Perdida de pintura debido a la pobre adherencia. Cuando se tiene un primario y un acabado o varias capas de pintura, el desprendimiento se puede generar en algunas o todas las capas de pintura.

### Causas:

- Filtraciones en la mampostería a través de fisuras o juntas sin reparar, juntas gastadas o goteras en techos y paredes.
- Exceso de humedad evaporando a través de la paredes exteriores, con más riesgo si la pintura es de base aceite.
- Inadecuada preparación de la superficie.
- Uso de pinturas de baja calidad.
- Aplicación de una pintura base aceite sobre una superficie mojada o húmeda.



### Posibles soluciones:

- Trate de identificar y eliminar la causa de humedad (si la hay).
- Prepare la superficie removiendo toda la pintura desprendida, raspando con espátula o cepillo de acero, lijando la superficie áspera y sellando las superficies donde el sustrato quede expuesto o al descubierto.
- Repinte con un acabado acrílico látex para exterior que sea de buena calidad, para lograr una mejor adherencia y resistencia al agua.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.